

láminas hn (laminadas en caliente)

Son productos planos que se obtienen del corte transversal de las bobinas laminadas en caliente. Se presentan en espesores que van de 2,00 mm a 12,00 mm, con anchos de 1.000 y 1.200 mm y los largos pueden variar entre 700 mm y 12.000 mm, siendo los estándares 2.000 mm 2.400 mm. Para espesores entre 2,00 y 4,50 mm se pueden suministrar decapadas y aceitadas.

LAMINADOS EN CALIENTE

Calidad	Esesor	Medidas Ancho x Largo mm x mm	Peso Teórico	
	mm.		kg/m ²	kg/Lámina
A569	2,00	1.000 x 2.000	16,00	32,00
		1.200 x 2.400	16,00	46,08
	2,25	1.000 x 2.000	18,00	36,00
		1.200 x 2.400	18,00	51,84
	2,50	1.000 x 2.000	20,00	40,00
		1.200 x 2.400	20,00	57,60
	3,00	1.000 x 2.000	24,00	48,00
		1.200 x 2.400	24,00	69,12
	4,00	1.000 x 2.000	32,00	64,00
		1.200 x 2.400	32,00	92,16
	4,50	1.000 x 2.000	36,00	72,00
		1.200 x 2.400	36,00	103,68
	5,00	1.000 x 2.000	40,00	80,00
		1.200 x 2.400	40,00	115,20
	6,00	1.000 x 2.000	48,00	96,00
		1.200 x 2.400	48,00	138,24
	8,00	1.000 x 2.000	64,00	128,00
		1.200 x 2.400	64,00	184,32
	9,00	1.000 x 2.000	72,00	144,00
		1.200 x 2.400	72,00	207,36
10,00	1.000 x 2.000	80,00	160,00	
	1.200 x 2.400	80,00	230,40	
12,00	1.000 x 2.000	96,00	192,00	
	1.200 x 2.400	96,00	276,00	

láminas hn (laminadas en caliente)

LAMINADOS EN CALIENTE

Calidad	Espesor mm.	Medidas Ancho x Largo mm x mm	Peso Teórico	
			kg/m ²	kg/Lámina
ASTM A36	2,00	1.000 x 2.000	16,00	32,00
		1.200 x 2.400	16,00	46,08
	2,25	1.000 x 2.000	18,00	36,00
		1.200 x 2.400	18,00	51,84
	2,50	1.000 x 2.000	20,00	40,00
		1.200 x 2.400	20,00	57,60
	2,75	1.000 x 2.000	22,00	44,00
		1.200 x 2.400	22,00	63,36
	3,00	1.000 x 2.000	24,00	48,00
		1.200 x 2.400	24,00	69,12
	4,00	1.000 x 2.000	32,00	64,00
		1.200 x 2.400	32,00	92,16
	4,10	1.200 x 2.400	32,80	94,46
	4,50	1.000 x 2.000	36,00	72,00
		1.200 x 2.400	36,00	103,68
	5,00	1.000 x 2.000	40,00	80,00
1.200 x 2.400		40,00	115,20	
6,00	1.000 x 2.000	48,00	96,00	
	1.200 x 2.400	48,00	138,24	
8,00	1.000 x 2.000	64,00	128,00	
	1.200 x 2.400	64,00	184,32	
9,00	1.000 x 2.000	72,00	144,00	
	1.200 x 2.400	72,00	207,36	
10,00	1.000 x 2.000	80,00	160,00	
	1.200 x 2.400	80,00	230,40	
12,00	1.000 x 2.000	96,00	192,00	
	1.200 x 2.400	96,00	276,48	
DYA A569	2,50	1.200 x 2.400	20,13	57,960
	2,75	1.200 x 2.400	22,14	63,757
	3,00	1.200 x 2.400	24,15	69,552
	3,50	1.200 x 2.400	28,18	81,144
	4,00	1.200 x 2.400	32,00	92,160
	4,50	1.200 x 2.400	36,23	104,33
	5,00	1.200 x 2.400	40,25	115,92

Norma	PROPIEDADES MECÁNICAS		A %
	Esfuerzos (Mpa)		
	Fluencia	Máximo	
A-569	-----	-----	-----
A-36	250 mín	450 a 550	23 mín

MAPLOCA

una empresa de acero

CARACAS

Av. Principal Los Cortijos de Lourdes Edif. Maploca II. Caracas,
Edo. Distrito Capital.

+58 0424-1606219.

+58 0212-2382944.

+58 0212-2382522.

ventas@maploca.com

VALENCIA

Urbanización Industrial Carabobo 8va. Transversal.
Valencia, Edo. Carabobo.

+58 0424-1603213.

+58 0426-5333607.

+58 0416-6460417.

+58 0241-8143889.

+58 0241-8387327.

ventasvalencia@maploca.com

BARCELONA

Zona Industrial Los Montones Calle 3 Parcela 73. Barcelona,
Edo. Anzoátegui.

+58 0412-3003578.

+58 0426-5808310

ventasbarcelona@maploca.com

MARACAIBO

Zona Industrial Maracaibo Calle 146 N. 52-627

Maracaibo, Edo. Zulia.

+58 0424-2383557.

+58 0414-2752306.

ventasmaracaibo@maploca.com

GUAYANA

Av. Bucare, Zona Industrial Matanzas.

Puerto Ordaz, Edo. Bolívar.

+58 0414-2121598.

+58 0412-0796298.

+58 0414-1798067.

ventasguayana@maploca.com

BARQUISIMETO

Calle 30 entre Carreras 3 y 4. Zona Industrial N.1.

Barquisimeto, Edo. Lara.

+58 0424-2388365.

+58 0412-6760378.

+58 0251-2373362.

+58 0251-2376855.

ventasbarquisimeto@maploca.com

 www.maploca.com



ventas@maploca.com



[@maploca_ve](https://www.instagram.com/maploca_ve)



[Maploca](https://www.facebook.com/Maploca)



[Maploca](https://www.youtube.com/Maploca)



[Materiales de plomeria C.A. I MAPLOCA](https://www.linkedin.com/company/Materiales-de-plomeria-C.A.-I-MAPLOCA)