

# láminas hp (laminadas en frío)

Calidad	Espesor		Medidas Ancho x Largo mm x mm	Peso	
	Calibre Ns	mm.		kg/m <sup>2</sup>	kg/Lámina
A366	29	0,35	1.000 x 2.000	2,818	5,635
		0,38	1.000 x 2.000	3,059	6,118
	26	0,45	1.000 x 2.000	3,623	7,245
			1.200 x 2.400	3,623	10,433
	24	0,60	1.000 x 2.000	4,830	9,660
			1.200 x 2.400	4,830	13,910
	23	0,70	1.000 x 2.000	5,635	11,270
			1.200 x 2.400	5,635	16,229
	22	0,75	1.000 x 2.000	6,038	12,075
			1.200 x 2.400	6,038	17,388
	21	0,80	1.000 x 2.000	6,440	12,880
			1.200 x 2.400	6,440	18,547
20	0,90	1.000 x 2.000	7,245	14,490	
		1.200 x 2.400	7,245	20,866	
19	1,10	1.000 x 2.000	8,855	17,710	
		1.200 x 2.400	8,855	25,502	
18	1,20	1.000 x 2.000	9,660	19,320	
		1.200 x 2.400	9,660	27,821	
17	1,40	1.000 x 2.000	11,270	22,540	
		1.200 x 2.400	11,270	32,458	
16	1,50	1.000 x 2.000	12,075	24,150	
		1.200 x 2.400	12,075	34,776	
14	1,90	1.000 x 2.000	15,295	30,590	
		1.200 x 2.400	15,295	44,050	
A620	23	0,70	1.200 x 2.400	5,635	16,229
	20	0,90	1.200 x 2.400	7,245	20,866
	18	1,20	1.200 x 2.400	9,660	27,821
	16	1,50	1.200 x 2.400	12,075	34,776
	14	1,90	1.200 x 2.400	15,295	44,050

Son productos planos que se obtienen por la laminación en frío de bobinas o bandas laminadas en caliente y decapadas, las cuales son posteriormente recocidas para mejorar sus propiedades mecánicas. Se presentan en espesores que van de 0,20 a 1,90 mm, con anchos de 1.000 y 1.200 mm. Se ofrecen en calidad comercial ASTM A-366 y ASTM A-620.

## PROPIEDADES MECÁNICAS

Norma	Esfuerzos (Mpa)		A %	Dureza (HRB)	Doblado 180°
	Fluencia	Máximo			
A-366	280 máx	270 a 410	28 mín	60 máx	0e
A-620	280 máx	270 a 410	28 mín	50 máx	—

# MAPLOCA

## una empresa de acero

### CARACAS

Av. Principal Los Cortijos de Lourdes Edif. Maploca II. Caracas,  
Edo. Distrito Capital.

+58 0424-1606219.

+58 0212-2382944.

+58 0212-2382522.

[ventas@maploca.com](mailto:ventas@maploca.com)

### VALENCIA

Urbanización Industrial Carabobo 8va. Transversal.  
Valencia, Edo. Carabobo.

+58 0424-1603213.

+58 0426-5333607.

+58 0416-6460417.

+58 0241-8143889.

+58 0241-8387327.

[ventasvalencia@maploca.com](mailto:ventasvalencia@maploca.com)

### BARCELONA

Zona Industrial Los Montones Calle 3 Parcela 73. Barcelona,  
Edo. Anzoátegui.

+58 0412-3003578.

+58 0426-5808310

[ventasbarcelona@maploca.com](mailto:ventasbarcelona@maploca.com)

### MARACAIBO

Zona Industrial Maracaibo Calle 146 N. 52-627

Maracaibo, Edo. Zulia.

+58 0424-2383557.

+58 0414-2752306.

[ventasmaracaibo@maploca.com](mailto:ventasmaracaibo@maploca.com)

### GUAYANA

Av. Bucare, Zona Industrial Matanzas.

Puerto Ordaz, Edo. Bolívar.

+58 0414-2121598.

+58 0412-0796298.

+58 0414-1798067.

[ventasguayana@maploca.com](mailto:ventasguayana@maploca.com)

### BARQUISIMETO

Calle 30 entre Carreras 3 y 4. Zona Industrial N.1.

Barquisimeto, Edo. Lara.

+58 0424-2388365.

+58 0412-6760378.

+58 0251-2373362.

+58 0251-2376855.

[ventasbarquisimeto@maploca.com](mailto:ventasbarquisimeto@maploca.com)

 [www.maploca.com](http://www.maploca.com)



[ventas@maploca.com](mailto:ventas@maploca.com)



[@maploca\\_ve](https://www.instagram.com/maploca_ve)



[Maploca](https://www.facebook.com/Maploca)



[Maploca](https://www.youtube.com/Maploca)



[Materiales de plomeria C.A. I MAPLOCA](https://www.linkedin.com/company/Materiales-de-plomeria-C.A.-I-MAPLOCA)