

pletinas

Productos de acero laminados en caliente de sección rectangular. Además de su acabado liso y uniforme, se caracterizan por su rectitud y ductilidad. Este artículo ofrece amplias posibilidades de uso industrial como artesanal. Generalmente se emplean en la industria metalmecánica, en conexiones y refuerzo de perfiles estructurales, en carpintería metálica, fabricación de muebles metálicos, trabajos ornamentales de acero, en alcantarillado, o bien como soporte de ducterías y equipos de aire acondicionado. Las pletinas cumplen con la norma COVENIN 2746.

PESOS Y MEDIDAS								
Designación	Ancho	Espesor		Peso/Pieza	Embalaje	Peso Atado	Longitud	
	mm	mm	Peso kgf/m	kgf/Piezas	Piezas/Atado	kgf/Atado	m	
pulg	3/4x1/8	19,1	3,175	0,475	2,85	320	912	6
	3/4x3/16	19,1	4,763	0,712	4,27	224	957	6
	1x1/8	25,4	3,175	0,633	3,80	250	950	6
	1x3/16	25,4	4,763	0,950	5,70	168	958	6
	1x1/4	25,4	6,350	1,266	7,60	128	972	6
	1 1/4x1/8	31,8	3,175	0,791	4,75	206	978	6
	1 1/4x3/16	31,8	4,763	1,187	7,12	136	969	6
	1 1/4x1/4	31,8	6,350	1,583	9,50	102	969	6
	1 1/2x1/8	38,1	3,175	0,950	5,70	172	980	6
	1 1/2x3/16	38,1	4,763	1,425	8,55	112	958	6
	1 1/2x1/4	38,1	6,350	1,899	11,39	84	957	6
	2x1/8	50,8	3,175	1,266	7,60	128	972	6
	2x3/16	50,8	4,763	1,899	11,39	84	957	6
	2x1/4	50,8	6,350	2,532	15,19	64	972	6
	mm	65x6	65,0	6,000	3,058	18,35	54	991
65x9		65,0	9,000	4,592	27,55	36	991	6
65x12		65,0	12,000	6,117	36,70	27	991	6
75x6		75,0	6,000	3,528	21,17	48	1016	6
75x9		75,0	9,000	5,299	31,79	32	1018	6
75x12		75,0	12,000	7,070	42,42	24	1018	6

PROPIEDADES MECÁNICAS				
Grado Acero	Limite Elástico Mínimo	Resistencia a la Tracción Mínima	Alargamiento Mínimo en 50 mm	Alargamiento Mínimo en 200 mm
	Fy	Fsu	%	%
Covenin AE-25	2500 kgf/cm ² 250 MPa	4000-5600 kgf/cm ² 400-550 MPa	21	20
ASTM A36	36 ksi 250 MPa	58-80 ksi 400-550 Mpa	21	20

MAPLOCA

una empresa de acero

CARACAS

Av. Principal Los Cortijos de Lourdes Edif. Maploca II. Caracas,
Edo. Distrito Capital.

+58 0424-1606219.

+58 0212-2382944.

+58 0212-2382522.

ventas@maploca.com

VALENCIA

Urbanización Industrial Carabobo 8va. Transversal.
Valencia, Edo. Carabobo.

+58 0424-1603213.

+58 0426-5333607.

+58 0416-6460417.

+58 0241-8143889.

+58 0241-8387327.

ventasvalencia@maploca.com

BARCELONA

Zona Industrial Los Montones Calle 3 Parcela 73. Barcelona,
Edo. Anzoátegui.

+58 0412-3003578.

+58 0426-5808310

ventasbarcelona@maploca.com

MARACAIBO

Zona Industrial Maracaibo Calle 146 N. 52-627

Maracaibo, Edo. Zulia.

+58 0424-2383557.

+58 0414-2752306.

ventasmaracaibo@maploca.com

GUAYANA

Av. Bucare, Zona Industrial Matanzas.

Puerto Ordaz, Edo. Bolívar.

+58 0414-2121598.

+58 0412-0796298.

+58 0414-1798067.

ventasguayana@maploca.com

BARQUISIMETO

Calle 30 entre Carreras 3 y 4. Zona Industrial N.1.

Barquisimeto, Edo. Lara.

+58 0424-2388365.

+58 0412-6760378.

+58 0251-2373362.

+58 0251-2376855.

ventasbarquisimeto@maploca.com

 www.maploca.com



ventas@maploca.com



[@maploca_ve](https://www.instagram.com/maploca_ve)



[Maploca](https://www.facebook.com/Maploca)



[Maploca](https://www.youtube.com/Maploca)



[Materiales de plomeria C.A. I MAPLOCA](https://www.linkedin.com/company/Materiales-de-plomeria-C.A.-I-MAPLOCA)